

Информация о продукции

Защитное покрытие ArmorLine PROTEX-ON для наружных поверхностей

Это прочная защита от коррозии на основе воска / битума для поддонов пола, входных секций, днища и колесных ниш автомобиля.

Описание и основные свойства материала	Отличные звукоизоляционные свойства, отличная адгезия, эластичность, антипригарность, высокая стойкость к истиранию и хорошая устойчивость к антиобледенительной соли.
Цвет	черный
Расход	1,0 - 2,0 м ² / л
Разбавитель	при необходимости разбавить ArmorLine PU DILUENT
Толщина сухой пленки	500 - 1000 мкм (0,5 – 1,0 мм)
Требования к условиям применения	От +10 °С, не более 80 % относительной влажности воздуха. Обеспечить интенсивное проветривание.
Меры безопасности	<p>После непродолжительного встряхивания равномерно распылите продукт на основание крест-накрест. Изменяя давление воздуха и расстояние распыления до объекта, можно повлиять на текстуру поверхности. Если требуется гладкая поверхность, разбавьте продукт разбавителем ArmorLine PU DILUENT.</p> <p>Не распылять на двигатель, трансмиссию, поддон, карданный вал, выхлопные трубы, оси, пружины, амортизаторы, тормозные тросы, смазочные ниппели и т.д. Замаскируйте эти детали заранее!</p>

Параметры окраски

Нанесение	Давление распыла	Диаметр сопла	Кол-во слоёв	Добавление разбавителя
пистолет-распылитель для днища/ UBS	4 - 6 бар	5 - 10 мм	1 - 2	-
безвоздушным методом	100 -120 бар	0,33 - 0,5 мм	1 - 2	-
Межслойная выдержка 5-8 мин.				
Параметры сушки	«на отлип»	монтажная прочность	полное высыхание	
При +20°C	2 - 4 часа	-	-	

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем листе технической информации, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Компания не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в листах технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей. Настоящая информация является собственностью ООО «Армор Профи». Полная или частичная перепечатка данного текста в других печатных изданиях без разрешения компании запрещена.

ARMOR PROFI
Горячая линия: 8 800 444 04 74
E-mail: center@armor-profi.ru
WWW.ARMOR-PROFI.RU

” **СТОИМ ЗА КАЖДЫМ
КАЧЕСТВЕННЫМ
ПОКРЫТИЕМ** ”